

304 磷酸酯管



# 型号	软管内径 I.D.				软管外径 mm	最大工作压力		最小弯曲 半径 mm	重量 kg/m	接头 43 系列
	DN	inch	Size	mm		MPa	psi			
304-4	6	1/4	-4	6.3	15	34.5	5000	100	0.39	•
304-6	10	3/8	-6	9.5	19	27.5	4000	130	0.55	•
304-8	12	1/2	-8	12.7	22	24.0	3500	180	0.67	•
304-10	16	5/8	-10	15.9	25	19.0	2750	200	0.79	•
304-12	20	3/4	-12	19.1	29	15.5	2250	240	1.00	•
304-16	25	1	-16	25.4	38	13.8	2000	300	1.49	•
304-20	32	1-1/4	-20	31.8	47	11.2	1625	420	1.73	•
304-24	40	1-1/2	-24	38.1	54	8.6	1250	500	2.14	•
304-32	50	2	-32	50.8	67	7.8	1125	630	2.96	•

适用介质: 磷酸酯基液压油, 水乙二醇, 空气和水。

内胶层: EPDM

增强层: 两层钢丝编织

外胶层: 绿色EPDM

温度范围: -40°C 至 +80°C

除: 空气: 最高+70°C

水: 最高+85°C

适用接头: 43系列, A-54页

472LT 低温管

DIN EN 857 TYPE 2SC



# 型号	软管内径 I.D.				软管外径 mm	最大工作压力		最小弯曲 半径 mm	重量 kg/m	接头 43 系列
	DN	inch	Size	mm		MPa	psi			
472LT-4	6	1/4	-4	6.3	13,1	40.0	5800	50	0.30	•
472LT-6	10	3/8	-6	9.5	17,2	35.0	5000	65	0.42	•
472LT-8	12	1/2	-8	12.7	20,4	29.7	4250	90	0.52	•
472LT-10	16	5/8	-10	15.9	23,9	25.0	3625	100	0.66	•
472LT-12	20	3/4	-12	19.1	27,7	21.5	3125	120	0.86	•
472LT-16	25	1	-16	25.4	35,4	17.5	2500	150	1.17	•

适用介质: 石油基液压油, 水乙二醇, 润滑油, 空气和水。用于1.7MPa以上的空气时, 软管需针刺。

内胶层: 专利的合成橡胶

增强层: 两层钢丝编织

外胶层: 专利的合成橡胶

温度范围: -57°C 至 +100°C

除: 空气: 最高+70°C

水: 最高+85°C

适用接头: 43系列, A-54页

本样本中软管的最小爆破压力与最大工作压力之比为4:1。
样本尺寸仅供参考, 请以实际产品尺寸为准。