

## 791TC

### 耐磨外胶层

SAE 100R15, J1942 / ISO 3862 TYPE R15 / USCG HF / DNV / ABS



# 型号	软管内径 I.D.				软管外径 mm	最大工作压力		最小弯曲 半径 mm	重量 kg/m	接头 79 系列
	DN	inch	Size	mm		MPa	psi			
791TC-12	20	3/4	-12	19.1	32	42.0	6000	200	1.59	•
791TC-16	25	1	-16	25.4	39	42.0	6000	350	2.20	•
791TC-20	32	1-1/4	-20	31.8	50	42.0	6000	250	3.69	•
791TC-24	40	1-1/2	-24	38.1	57	42.0	6000	305	4.79	•

适用介质: 石油基液压油, 水乙二醇, 润滑油, 空气和水。用于1.7MPa以上的空气时, 软管需针刺。

内胶层: 合成橡胶

增强层: 四层或六层钢丝缠绕

外胶层: 合成橡胶, 带MSHA认证

温度范围: -40°C 至 +125°C

除: 空气: 最高+70°C

水: 最高+85°C

适用接头: 79系列, A-120页

## 792ST

### 超耐磨外胶层

SAE 100R15 / ISO 3862 TYPE R15



# 型号	软管内径 I.D.				软管外径 mm	最大工作压力		最小弯曲 半径 mm	重量 kg/m	接头 79 系列
	DN	inch	Size	mm		MPa	psi			
792ST-12	20	3/4	-12	19.1	32	42.0	6000	265	1.59	•
792ST-16	25	1	-16	25.4	39	42.0	6000	330	2.20	•

适用介质: 石油基液压油, 水乙二醇, 润滑油, 空气和水。用于1.7MPa以上的空气时, 软管需针刺。

内胶层: 合成橡胶

增强层: 四层或六层钢丝缠绕

外胶层: 合成橡胶, 带MSHA认证

温度范围: -40°C 至 +125°C

除: 空气: 最高+70°C

水: 最高+85°C

适用接头: 79系列, A-120页

本样本中软管的最小爆破压力与最大工作压力之比为4:1。  
样本尺寸仅供参考, 请以实际产品尺寸为准。